



RENO X588 FILL 2K ALLROUND

OPRAVA MORTAR

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Dvousložkové
- Flexibilní
- Interiér a exteriér

POPIS VÝROBKU

RENO X588 FILL 2K ALLROUND je dvousložková speciální malta pro utěsnění trhlin a vylamovacích míst ve stěnách a podlahách, vhodná také pro stěrkování střešních tašek a pro lepení obkladů apod. **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** je vysoce pružná dvousložková malta bez obsahu rozpouštědel, která se skládá z disperze tekuté syntetické pryskyřice a práškového cementu vyztuženého vláknem a modifikovaného syntetickou pryskyřicí. Po vytvrzení je **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** mrazuvzdorný.

OBLASTI POUŽITÍ

Lze použít v interiéru i exteriéru.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte nenosné podklady, jako jsou uvolněné omítky a nátěry, zdrsňte hladké povrchy, vyštípejte štěrkové kapsy a praskliny. Opracovaný povrch by měl být vlhký, tj. suchý podklad by měl být předem mírně navlhčen. Pokud je podklad příliš vlhký v důsledku pronikající vlhkosti, je třeba jej před renovací pomocí **BLOCK C902 TERRA XPRESS** odvodnit. Pro lepší přilnavost doporučujeme použít základní nátěr **GRIP A526 MULTI**, který lze po cca 1 hodině ošetřit přípravkem **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**.

ZPRACOVÁNÍ

Smíchejte nádobu s přípravkem **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** (prášek a kapalina). V případě menšího množství smíchejte pouze požadované množství v poměru: 4 díly prášku a 1 díl kapaliny. Do směsi přidávejte po kapkách vodu, aby byla hladší. Po smíchání nechte směs přibližně 10 minut odpočívat. Pracovní doba je přibližně 2 hodiny. Proto nepřipravujte více materiálu, než je možné za tuto dobu zpracovat.



Směs připravená k použití **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** se nanáší v jednom kroku hladítkem, zednickou lžící nebo štětcem. Během fáze vytvrzování musí být ošetřený povrch chráněn (zakryt) před mrazem, vlhkostí a silným slunečním zářením. Po vytvrzení lze povrch natřít nátěrem, cementovou, vápennou nebo sanační omítkou či stěrkou. Doporučuje se nátěr lepidlem **GRIP A526 MULTI**.

SKLADOVÁNÍ

RENO X588 FILL 2K ALLROUND musí být skladován v suchu a bez mrazu, nepoužitý materiál musí být uchováván uzavřený v původním obalu. **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** má při správném skladování v uzavřeném původním obalu trvanlivost nejméně 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 kg číslo zboží 30621776

GISCODE

ZP1

D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Dvousložkový systém skládající se z: • Složka 1: směs speciálního cementu • Složka 2: vodní disperze
Barva	Složka 1: Šedá Složka 2: mléčně bílá
Pracovní tepl	Od +5 °C do +30 °C Lze použít, nikdy ne v mrazivých podmínkách
Spotřeba	V závislosti na poškození cca 2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ² na vrstvu.
Čištění nástrojů	Po použití nářadí ihned opláchněte velkým množstvím vody. Jinak lze nahromaděné zbytky odstranit pouze mechanicky.
Míchací poměr	Pro menší množství: 4 díly prášku a 1 díl tekutiny



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výroby. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt použijte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

