

Vitex ECO

Antibakteriální barva s vysokou certifikací

- Vysoká kryvost a vydatnost
- Vynikající kryvost
- TOM třída 1

Je exkluzivní ekologická barva, která splňuje podmínky EU pro udělení označení ekologicky šetrného výrobku. Dále má hygienické atesty hypoalergenní, antimikrobiální a antiastmatické barvy. Díky nim je vhodná k nátěrům prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou dětské pokoje, nemocnice, porodnice, operační sály, potravinářské prostory a samozřejmě je vhodná i do běžných prostor. Je plně omyvatelná při zachování prodyšnosti vodních par z natřených povrchů. Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost a výborný rozliv. Třída otěru za mokra 1. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.



Odstín: Bílá + lze tónovat dle RAL, NCS, Pantone

Stupeň bělosti: min. 99%, kryvost 1.

Informace k aplikaci

Před použitím barvu naředte do 10% vodou dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí barva zasychá na dotek po 30-60min./23°C po dokonalém proschnutí minimálně 3-4hod/23°C lze aplikovat další vrstvu nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Ředění: do 10% vodou, dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 3-4 hodiny

Balení: 750ml, 3l, 10l

Vydatnost na jednu vrstvu: 15-18 m²/l Bílá

Aplikace: štětec, váleček, stříkácí pistole

Povrchová úprava: 1

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,45 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty, Visto nebo Acrylic light putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco nebo Vitex Primer 100% a na skvrny použijte Blanco eco ředitelné vodou.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <1 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

