

MODULAN 351 opravná a plošná stěrka

Hotová lehká stěrka k použití v interiéru



Popis výrobku

Oblast použití

Je vhodná k vyrovnávání drobných nerovností a přestěrkování betonu, omítky, zdiva, natřených ploch a sádkartonových desek (Q1-Q3) v interiéru. Velmi dobrá přilnavost, lze nanášet hladítkem a válečkem.

Vlastnosti

- Snadné zpracování
- Velmi dobrá přilnavost
- Vysoká tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku
- Až 5 mm na vrstvu

Typ pojiva

Umělohmotná disperze

V souladu s CE

podle DIN EN 13963-2A (jemná stěrka)

Třída reakce na oheň

A2, s1-d0 dle EN 13501-1

Barevný odstín

bílá

Velikost balení

3,25 kg / 13 kg

Ředění

Připraveno k okamžitému zpracování. Zpracovávejte v nezředěném stavu.

Spotřeba

Při delším skladování může stěrka zhoustnout. V takovém případě ji lze zředit vodou o max. objemu 5 %, díky čemuž ji bude možné i nadále použít.

Cca 1,3 kg na m² při vrstvě o tloušťce 1 mm. Spotřeba se může lišit dle vlastností a struktury podkladu a také postupu aplikace. Přesné množství spotřeby lze zjistit provedením zkušební aplikace na objekt.

Teplota zpracování

Při zpracování a schnutí musí být zajištěna trvalá teplota objektu i okolního vzduchu alespoň +5 °C.

Zpracování**Podklad**

Lze použít na jakékoli minerální podklady (jako např. beton, zdivo, sádrovou, vápennou a cementovou omítku), natřené plochy a sádkartonové desky s kvalitou povrchu Q1 – Q3.

Není vhodná pro tmelení dřeva, kovu, skla a plastu.

Podklad musí být suchý, nosný a bez separačních látek (prach, mastnota atd.).

Struktura nátěru

Silně savé, pískující a křídující podklady ošetřete penetračním nátěrem. Hluboké otvory a vylomená místa předem vyplňte. Při tmelení sádkartonových desek nebo jiných desek pro suchou výstavbu proveďte základní tmelení podle Q1.

Postup aplikace

Zpracování válečkem nebo hladítkem

Vytvoření vrstvy

Připravte odborně podklad (viz řádku „Struktura nátěru“).

MODULAN 351 opravná a plošná stěrka je připravena k použití a lze ji nanášet přímo ze kbelíku. Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem nebo natáhněte hladítkem max. tloušťku vrstvy 5 mm. Tuto stěrku lze velmi snadno vyhlazovat a po zaschnutí výborně brousit. Po zbroušení by se měla celá plocha ošetřit penetračním nátěrem, aby došlo k navázání prachu z broušení a snížení míry savosti.

Po úplném zaschnutí lze vytmelené plochy natřít, vytapetovat nebo přelepit.

Doba schnutí

Podle tloušťky vrstvy, savosti podkladu a okolních podmínek činí doba schnutí cca 8 hodin. Při vyšších tloušťkách vrstvy nebo nepříznivých podmínkách (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se může doba schnutí prodloužit.

Upozornění	Nepracovávejte při teplotách objektu a okolí nižších než +5 °C.
Všeobecné pokyny	Není vhodná pro tmelení dřeva, kovu, skla a plastu.
Čištění nářadí	Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Pokyny

Typ pojiva	Umělohmotná disperze
Složení	Umělohmotná disperze, plniva, voda, aditiva
hustota	Cca 1,3 g/cm ²
Hodnota pH	8 – 9
hodnota sd [m]	< 0,10
Zrnitost	< 0,25 mm
Bezpečnostní pokyn VOC	Tento produkt obsahuje < 1 g/l VOC.
GISCODE (podle GISBAU)	BSW20
Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí	Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
Skladování	Balení dobře zavřete a skladujte v chladu při teplotách nad bodem mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zaschlé zbytky materiálu můžete zlikvidovat s domácím odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky zlikvidujte podle směrnice o odpadech č. EWC 08 04 10.

Technické informace aktualizace duben 24

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezavazují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.