

MODULAN 451 opravná a plošná stěrka

Hotová disperzní stěrka k použití v interiéru



Popis výrobku

Oblast použití

Je vhodná na plošné stěrkování stěn a stropů v interiéru, stejně jako na stěrkování sádrokartonových desek (Q1 – Q4). Vhodný jako finální tmel, lze nanášet hladítkem a válečkem.

Vlastnosti

- Velmi snadno zpracovatelný
- Velmi dobře brousitelný
- Optimální na hladké stěny
- Max. 3 mm na vrstvu

Typ pojiva

Umělohmotná disperze

V souladu s CE

podle DIN EN 13963-2A (jemná stěrka)

Třída reakce na oheň

A2, s1-d0 dle EN 13501-1

Barevný odstín

bílá

Velikost balení

3,5 kg / 14 kg

Ředění

Je připravena k okamžitému zpracování. Používejte v nezředěném stavu.

Spotřeba

Při delším skladování může stěrka zhoustnout. V takovém případě ji lze zředit vodou o max. objemu 5 %, díky čemuž ji bude možné i nadále použít.

Cca 1,4 kg na m² při vrstvě o tloušťce 1 mm. Spotřeba se může lišit dle vlastností a struktury podkladu a také postupu aplikace. Přesné množství spotřeby lze zjistit provedením zkušební aplikace na objekt.

Teplota zpracování

Při zpracování a schnutí musí být zajištěna trvalá teplota objektu i okolního prostředí alespoň +5 °C.

Zpracování

Podklad

Lze použít na jakýkoli minerální podklad (jako např. omítku, beton, pórobeton, zdivo apod.), nátěry disperzními barvami, skelnou tkaninu, omítky na bázi umělé pryskyřice a také sádkartonové či sádrovláknité desky a jiné desky pro suchou výstavbu.

Není vhodná pro tmelení dřeva, kovu, skla a plastu.

Podklad musí být suchý, nosný a bez separačních látek (prach, mastnota atd.).

Struktura nátěru

Silně savé, pískující a křídující podklady ošetřete penetračním nátěrem. Hluboké otvory a vylomená místa předem vyplňte.

Postup aplikace

Aplikace válečkem nebo hladítkem

Vytvoření vrstvy

Připravte odborně podklad (viz řádka „Struktura nátěru“).

MODULAN 451 opravná a plošná stěrka je připravena k přímému použití a lze ji nanášet rovnou ze kbelíku. Před použitím dobře promíchejte a naneste lžící nebo válečkem s vlasem o délce 15 – 18 mm. Poté stáhněte hladítkem. Na broušení použijte brusivo se zrnem o velikosti > 150 nebo jemnější.

Tuto stěrku lze velmi snadno vyhladit a po zaschnutí výborně brousit. Po zbroušení by se měla celá plocha ošetřit penetračním nátěrem, aby došlo k navázání prachu z broušení a snížení míry savosti. Po úplném zaschnutí lze vystěrkované plochy přetírat, tapetovat nebo přelepit.

Doba schnutí

Podle tloušťky vrstvy, savosti podkladu a okolních podmínek činí doba schnutí cca 8 hodin. Při vyšších tloušťkách nanesené vrstvy nebo nepříznivých podmínkách (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se může doba schnutí prodloužit.

Upozornění	Nepracovávejte při teplotách objektu a okolního vzduchu nižších než +5 °C.
Všeobecné pokyny	Není vhodná pro tmelení dřeva, kovu, skla a plastu.
Čištění nářadí	Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Pokyny

Typ pojiva	Umělohmotná disperze
Složení	Umělohmotná disperze, plniva, voda, aditiva
Hustota	Cca 1,4 g/cm ²
Hodnota pH	7,5 - 8,5
hodnota sd [m]	< 0,14
Zrnitost	< 0,25 mm
Bezpečnostní pokyn VOC	Tento produkt obsahuje < 1 g/l VOC.
GISCODE (podle GISBAU)	BSW20
Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí	Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
Skladování	Balení dobře zavřete a skladujte v chladu při teplotách nad bodem mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat s domácím odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky zlikvidujte podle směrnice o odpadech č. EWC 08 04 10.

Technické informace aktualizace duben 24

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezavazují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.