

MODULAN 350 opravný tmel

Tmel na menší opravy



Popis výrobku

Oblast použití

Je vhodný na menší opravy, jako např. vyplňování otvorů po hmoždinkách a vrtání nebo vyplňování trhlin a spár v interiéru. Nízká míra vysychání.

Vlastnosti

- Snadno zpracovatelný
- Rychleschnoucí
- Dobře brousitelný
- Pro použití v interiéru

Typ pojiva

Umělohmotná disperze

Barevný odstín

bílá

Velikost balení

0,33 kg / 1 kg

Spotřeba

Cca 1,8 kg na m² při vrstvě o tloušťce 1 mm. Spotřeba se může lišit dle vlastností a struktury podkladu a také postupu aplikace. Přesné množství spotřeby lze zjistit provedením zkušební aplikace na objektu.

Teplota při zpracování

Při zpracování a schnutí musí být zajištěna trvalá teplota objektu i okolního prostředí alespoň +5 °C.

Zpracování

Podklad

Lze použít na jakékoli minerální podklady (jako např. beton, zdivo, sádrovou, vápennou a cementovou omítku), natřené plochy apod.

Není vhodný pro tmelení skla, plastu a kovu.

Podklad musí být suchý, nosný a bez separačních látek (prach, mastnota atd.).

Struktura nátěru

Silně savé, pískující a křídující podklady ošetřete penetračním nátěrem.

Postup aplikace

Zpracování pomocí špachtle

Vytvoření vrstvy

Tabu před použitím dobře prohnětejte. MODULAN 350 opravný tmel vtlačte do poškozeného místa a uhladte ho pomocí stěrky. Při celoplošné aplikaci činí maximální tloušťka vrstvy 5 mm. Po zaschnutí lze vytmelené plochy přetírat, vytapetovat nebo přelepit.

Doba schnutí

Podle tloušťky nanesené vrstvy, savosti podkladu a okolních podmínek činí doba schnutí cca 8 hodin. Při vyšších tloušťkách nanesené vrstvy nebo nepříznivých podmínkách (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se může doba schnutí prodloužit.

Upozornění

Nezpracovávejte při teplotách objektu a okolního vzduchu nižších než +5 °C.

Všeobecné pokyny

Není vhodný pro tmelení skla, plastu a kovu.

Čištění nářadí

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

Pokyny

Typ pojiva	Umělohmotná disperze
Složení	Umělohmotná disperze, plniva, voda, aditiva
Hustota	Cca 1,8 g/cm ³
Hodnota pH	8 – 9
Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí	Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
Skladování	Balení dobře zavřete a skladujte v chladu při teplotách nad bodem mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domácím odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky zlikvidujte podle směrnice o odpadech č. EWC 08 04 10.

Technické informace aktualizace duben 24

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.