

DLAŽDICE


PICOLA




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)



40,5 x 40,5 x 3,8

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: říční štěrk šedá, říční štěrk hnědá Povrch: vymývaný Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ne	Fazeta: 					
Charakteristika	Dvouvrstvé dlaždice s hrubě vymývaným povrchem s nášlapnou vrstvou z přírodního dunajského štěrku (frakce 4–8 mm). Boční plochy vymývané nejsou. • jednoduchá pokládka • vysoká pevnost a odolnost proti známčkám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
40,5 x 40,5	40 x 40	3,8	5	6,1	56	14,2/795	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrtek: výrobní rozměry v mm



Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.